

DESCRIPCION

Revestimiento de altas prestaciones, en capa gruesa. Elástico e impermeable, para la decoración y protección de fachadas.

PROPIEDADES

- Totalmente impermeable al agua de lluvia.
- Muy alta resistencia a los agentes atmosféricos.
- Disponible para nuestro sistema tintométrico ECS.
- Anticarbonatación. Protege el hormigón. Alta resistencia a la difusión de CO₂.
- Antimoho.
- Fotorreticulante. Sin pegajosidad.
- Elástico. Puentea fisuras y microfisuras de hasta 0.5mm.

USOS

- Exterior
- Fachadas, patios de luces, medianeras, etc., problemáticas con fisuras o microfisuras. Para acabados muy exigentes respecto a la calidad del producto.
- El consumo recomendado para tratamiento antifisuras es de 0.7-0.9 Lts/M²
- Protección anticarbonatación del hormigón.

DATOS TECNICOS

Acabado	Mate.
Color	Blanco, bases P y TR para el sistema tintométrico.
Densidad	1.30 – 1.35 gr./cc
Sólidos	60 - 65 %
Rendimiento	7 – 10 m ² /lt
Secado	1 – 2 horas (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 12 horas
Diluyente	Agua
COV	Cat(c): 40 g/l (2010) Contenido máximo producto:18 g/l

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Tratar las grietas y fisuras con una masilla elástica adecuada.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con riesgo de lluvia ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para regular la absorción de las superficies porosas. Será imprescindible en caso de fondos poco consistentes o deleznales.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	15-20 %	15-20 %	-
2ª MANO	0-10 %	0-10%	-

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
No verter los residuos por el desagüe.
Para más información consultar FDS

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 15L.