

## DESCRIPCION

Revestimiento liso mate al disolvente de máximas prestaciones, a base de resina Pliolite.

## PROPIEDADES

- Autolimpiable, difícilmente ensuciable.
- Muy buena transpirabilidad al vapor de agua.
- Su naturaleza química evita la aparición de mohos y algas.
- Anticarbonatación. Alta resistencia a la difusión de CO<sub>2</sub>.
- Gran adherencia. Aplicable incluso sobre superficies húmedas y a bajas temperaturas o lluvia intermitente.
- Máxima resistencia al exterior, incluso en climas extremos.
- Disponible para nuestro sistema tintométrico ECS.

## USOS

- Fachadas que requieran la máxima protección a los agentes atmosféricos y alta transpirabilidad.
- Interiores con problemas de humedades por capilaridad.

## DATOS TECNICOS

Acabado	<b>Mate.</b>
Color	Blanco y bases P y TR.
Densidad	1.4 gr./cc
Sólidos	60 - 65 %
Rendimiento	10 - 12 m <sup>2</sup> /lt
Secado	1 - 2 Horas (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 6 horas
COV	Cat(c): 430g/l (2010) Contenido máximo producto: 426g/l.

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogenización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- No es recomendable aplicar con tiempo muy lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

## SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Es conveniente aplicar una mano previa de FIJADOR AL DISOLVENTE para regular la absorción de las superficies porosas. Será imprescindible en caso de fondos poco consistentes o deleznales.

## SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de FIJADOR AL DISOLVENTE.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

## APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	15-20 %	15-20 %	20-25%
2º MANO	0-10 %	0-10%	10-15%

**Disolvente: Sintéticos 100.**

## PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.  
 Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
 No verter los residuos por el desagüe.  
 Para más información consultar FDS

## ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

## PRESENTACIÓN

Envases de metálicos de 15L, 4L.