

## DESCRIPCION

Pintura plástica al agua. Aspecto mate profundo de tacto agradable y gran calidad.

## PROPIEDADES

- Buena nivelación.
- Alto rendimiento.
- Gran blancura y cubrición.
- No amarillea ni salpica.
- Gran facilidad de aplicación. No se notan repasos ni rebrillos.
- Acabado mate profundo. Inferior a 2,5% de brillo.
- No propaga la llama.

## USOS

- Exterior e interior
- Paredes y techos. Especial para cartón yeso
- Especial para acabados lisos y muy mates.

## DATOS TECNICOS

Acabado	<b>Mate.</b>
Color	Blanco
Densidad	1.46 – 1.50 gr./cc
Sólidos	55 - 60 %
Rendimiento	8 – 12 m <sup>2</sup> /lt
Secado	15 - 60 minutos (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 6 horas
Lavabilidad	Clase 2 (UNE EN ISO 11998:2007)
COV	Cat(a): 30 g/l (2010) Contenido máximo producto:19 g/l

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

## SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para regular la absorción de las superficies porosas. Será imprescindible en caso de fondos poco consistentes o deleznales.

## SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

## APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	10-20 %	10-20 %	20-25%
2ª MANO	10-20 %	10-20%	20-25%

**Diluyente: Agua.**

## PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.  
Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
No verter los residuos por el desagüe.  
Para más información consultar FDS.

## ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

## PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 14L y 4L.