

## DESCRIPCION

Esmalte antioxidante de secado rápido y aplicación directa sobre superficies de hierro y acero, sin necesidad de imprimación previa..

## PROPIEDADES

- Antioxidante. No necesita imprimación previa.
- Aplicable sobre superficies oxidadas.
- Neutraliza el óxido existente
- Secado rápido
- Excelente resistencia al exterior
- Gran dureza y resistencia a golpes y arañazos.
- Permite la aplicación de varias capas en una sola jornada

## USOS

- Exterior e interior
- Decoración y protección anticorrosiva de superficies de hierro y acero: barandillas, bancos, rejillas, puertas, estructuras metálicas, maquinaria, etc.

## DATOS TECNICOS

Acabado	Brillante
Color	Blanco, Negro y Plata
Densidad	1.05 – 1.28 gr./cc
Sólidos	60-65 %
Rendimiento	10 – 12 m <sup>2</sup> /lt
Secado	30 – 60 minutos
Repintado	2 - 4 horas o después de 5 días
Espesor recomendado	2 – 3 manos cargadas Mas de 100 micras secas
COV	Cat(A/i): 500 g/l (2010) Contenido máximo producto:499 g/l

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogenización
- Aplicar sobre superficies secas, desengrasadas, exentas de óxido suelto, calamina y sin condensación.
- No pintar por debajo de 5°C ni con HR superior al 80%, igualmente no aplicar sobre superficies expuestas a fuerte insolación, viento fuerte o riesgo de lluvia.

## SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- **HIERRO Y ACERO:** si la superficie presenta signos de oxidación, lijar y eliminar partículas sueltas y mal adheridas, y aplicar seguidamente ECUNOX. En zonas con fuerte corrosión, lijar hasta grado ST3 y aplicar ECUNOX a un espesor mínimo de 130 micras secas.

- METALES NO FERREOS (galvanizado, aluminio, zinc, etc) lijar hasta matizar y aplicar previamente ECUPRIMER ADHERENTE o ECUPRIMER 721W MULTISUPERFICIES.
- Otras superficies consultar

## SUPERFICIES PINTADAS:

- Sobre pinturas en buen estado, lijar suavemente, limpiar y aplicar el producto.
- Si la pintura está en mal estado o mal adherida, eliminarla y proceder como en superficies no pintadas.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

## APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	0 - 5 %	0 - 10%	20 - 25%
2º MANO	0 - 5 %	0 - 10%	20 - 25%

Disolvente X 101

## PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.  
 Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
 Para mas información consultar FDS

## ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

## PRESENTACIÓN

Envase metálicos de 4L. y 0.750 L.